

Federkraftprobe für Kontaktscheiben NF E 25-511 Form M C60			
Artikelbeschreibung	Druckbelastung nach NF E 25-511 [N]	Restbleibende Höhe nach der Belastung [mn]	Federkraft nach DIN 267-26 [N]
Kontaktscheiben NF E 25-511 Form M M5	6.800	1,37	3.800
Kontaktscheiben NF E 25-511 Form M M6	9.500	1,37	4.200
Kontaktscheiben NF E 25-511 Form M M8	17.500	1,86	8.500
Kontaktscheiben NF E 25-511 Form M M10	27.500	2,18	15.500
Kontaktscheiben NF E 25-511 Form M M12	40.000	2,50	19.000
Kontaktscheiben NF E 25-511 Form M M16	75.000	3,45	42.000